



2412

Nordkalk Oy Ab, Skräbbölentie 18, 21600 Parainen
Nordkalk Oy Ab, Tytyrinkatu 7, 08100, Lohja

09

0280-Nordkalk-13112024

EN 13043:2002/AC:2004

Asfalttifilleri, Nordkalk Kalkkifilleri 63 TY

*Kiviainekset teiden, lentokenttien ja muiden liikennöityjen
alueiden asfalttimassoihin ja pintauksiin*

<i>Rakeisuus</i>	2,000 mm - 100 % 0,125 mm - 87 - 97 % 0,063 mm - 70 - 80 %
<i>Blaine-testi</i>	NPD
<i>Kiintotiheys</i>	2,71 - 2,75 Mg/m ³
<i>Petrografinen kuvaus</i>	Kalkkikivi kalliomurske
<i>Tiivistetyn fillerin tyhjätila (Rigden)</i>	V _{28/45}
<i>Pehmenemispisteen muutos – "Rengas-kuula testi"</i>	NPD
<i>Lisätyn fillerin "bitumiluku"</i>	NPD
<i>Vesiliukoisuus</i>	NPD
<i>Vesiherkkyys</i>	NPD
<i>Haitalliset hienoainekset</i>	NPD
<i>Kivihiililentotuhkan hehkutushäviö</i>	NPD
<i>Kalkkifillerikiviaineksen kalsiumkarbonaattipitoisuus</i>	CC ₇₀
<i>Vaarallisten aineiden vapautuminen</i>	NPD
<i>Jäädytys-sulatuskestävyys</i>	NPD