



2412

Nordkalk Oy Ab, Skräbbölenie 18, 21600 Parainen
Nordkalk Oy Ab, Kalkkisatamantie 5, 21600 Parainen

13

0306-Nordkalk-09122024

EN 13139:2002/AC:2004

Laastikiviaines, Nordkalk Parfill Mix 200

Laastit rakennuksissa sekä tie- ja vesirakentamisessa

<i>Kiviaineksen raekoko</i>	0/1
<i>Tyyppirakeisuuden ilmoitus</i>	1,000 mm - 100 % 0,250 mm - 100 % 0,063 mm - 15 %
<i>Tyyppirakeisuuden sallitut poikkeamat</i>	1,000 mm - ± 5 % 0,250 mm - ± 15 % 0,063 mm - ± 5 %
<i>Raemuoto</i>	NPD
<i>Kiintotiheys</i>	2,72 - 2,75 Mg/m ³
<i>Simpukkapitoisuus</i>	NPD
<i>Hienoainespitoisuus</i>	NPD
<i>Petrografinen kuvaus</i>	Kalkkikivi kalliomurske
<i>Kloridit</i>	≤ 0,01 % (Cl)
<i>Happoliukoiset sulfaatit</i>	NPD
<i>Kokonaisriikki</i>	S % < 1 %
<i>Aineet, jotka vaikuttavat laastin sitoutumisnopeuteen ja kovettumiseen</i>	Hyväksytty, ei sisällä orgaanista ainetta
<i>Vesiliukoinen aines</i>	NPD
<i>Vedenimeytyminen</i>	WA ₂₄₁
<i>Vaarallisten aineiden vapautuminen</i>	NPD
<i>Jäädytys-sulatuskestävyys</i>	Hyväksytty, WA ₂₄₁
<i>Alkalipiiyhdisteraktiivisuus</i>	AKR-yhteenvedo 15.11.2024
<i>Radioaktiivinen säteily</i>	Aktiivisuusindeksi I ₁ < 1 (STUK-ohje 12.2)